



2К-НС- Прозрачный акриловый лак Информация о продукте

RU 02/2014

Акриловый лак с высоким содержанием твёрдых частиц качества High Solid. Благодаря этому обладает достаточной твердостью, глянцевиостью, УФ стабильностью, устойчивостью к воздействию погодных условий, гарантирует красивый внешний вид. Для надежной защиты кузова достаточно нанести полтора слоя, лак равномерно распределяется и быстро высыхает. Это позволяет легко сделать ремонт и сокращает время пребывания автомобиля в окрасочно-сушильной камере. Этот лак можно использовать со всеми видами краски, имеющимися на рынке. Рекомендуется использовать вместе с HS 2К Акриловым отвердителем E.I.N.S. Для профессионального применения при лакокрасочных работах.

Цвет	Бесцветный				
Соотношение смешивания	2:1 по объёму				
Отвердитель	2К- HS Акриловый отвердитель				
Разбавитель	Без разбавителя;		10-15% акрилового разбавителя		
Вязкость распыляемого материала 4 мм DIN, +20°C	17 - 19 сек		15 - 17 сек		
Применение	Давление распыления	Наконечник распылителя	Операции распыления		
	3 - 4 бар	1,3 – 1,4 мм	1½ - 2 слоя 50 – 60 мк		
Годен к применению	При использовании с 2К- HS Акриловым отвердителем E.I.N.S. - 1 час				
Время обработки	5-10 мин. между операциями распыления				
Сушка	Повторное покрытие	Не прилипает пыль	Можно трогать	Полностью затвердевает	
	При 20 ° C	10 мин	35 мин.	14 часов	24 часа
	При 60 ° C		5 мин.	45 мин.	2 часа
Летучие органические соединения	ЕС предельное значение для данного продукта (кат. V/5): 840 г/л (смесь готовая к употреблению) Этот продукт имеет VOCmax. 626 г/л				
Применение	2К Прозрачный акриловый лак HS наносится на предварительно высушенный слой базы. Нанесение – полтора / два слоя. Минимальная выдержка для испарения между нанесением слоёв - 10 мин, в зависимости от температур и толщины слоёв. Через 10 мин после нанесения последнего слоя возможна сушка.				

Рекомендации:

Рабочие условия: от + 10°C, относительная влажность воздуха до 75%.

Хранение: 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в местах не доступных для детей.

Маркировка

VbF

Группа опасных веществ

HS 2К Прозрачный акриловый лак

A II

легковоспламеняющийся; Xn

HS 2К Акриловый отвердитель

A II

легковоспламеняющийся; Xn; содержит ксилол

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.