



2K Прозрачный акриловый лак UHS

Информация о продукте

RU 01/2014

Акриловый лак с очень высоким содержанием твёрдых частиц качества Ultra High Solid. Лак с повышенной устойчивостью к царапинам, прекрасно выдерживает химическое и атмосферное воздействие, обеспечивает долговечный блеск покрытия. Лак легко наносится и имеет великолепный внешний вид, может быть использован для локального и полного ремонта в сочетании со всеми видами краски, имеющимися на рынке. Для надёжной защиты кузова достаточно нанести полтора слоя, лак равномерно распределяется и быстро высыхает. Это позволяет легко сделать ремонт и сокращает время пребывания автомобиля в окрасочно-сушильной камере. Рекомендуется использовать вместе с UHS 2K отвердителем E.I.N.S. Для профессионального применения при лакокрасочных работах.

Цвет	бесцветный			
Соотношение смешивания	2:1 по объёму			
Отвердитель	2K- UHS Акриловый отвердитель			
Разбавитель	Без разбавителя		10% акрилового разбавителя	
Вязкость распыляемого материала 4 мм DIN, +20°C	17 - 19 сек		15 - 17 сек	
Применение	Давление распыления	Наконечник распылителя		Операции распыления
	3 - 4 бар	1,3 – 1,4 мм		1½- 2 слоя 50 – 60 мк
Годен к применению	При использовании с 2K- UHS Акриловым отвердителем E.I.N.S. - 1 час			
Время обработки	10 мин. между операциями распыления			
Сушка	Повторное покрытие	Не прилипает пыль	Можно трогать	Полностью затвердевает
	10 мин	35 мин. 5 мин.	14 часов 45 мин.	24 часа 2 часа
Летучие органические соединения	ЕС предельное значение для данного продукта (кат. В/е): 840 г/л (2007) Этот продукт имеет VOCmax. 626 г/л			

Рекомендации:

Рабочие условия: от + 10°C, относительная влажность воздуха до 75%.

Хранение: 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в местах не доступных для детей.

Маркировка

UHS 2K Прозрачный акриловый лак

UHS 2K Отвердитель

VbF

A II

A II

Группа опасных веществ

легковоспламеняющийся; Xn

легковоспламеняющийся; Xn; содержит ксилол

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.